

Code plaquette
0-10

Code matière : PC

Polycarbonate

Principales caractéristiques

Transparence.

Ductilité, résistance aux chocs, rigidité.

Imperméabilité aux gaz, stérilisabilité.

Isolant thermique et électrique.

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST
Densité	1,19 g/cm ³	ISO 1183
Reprise d'humidité (saturation)	0,12 %	ISO 62
Module de traction (23°C à sec)	2310 MPA	ISO 527-2/1
Contrainte de traction (23°C à sec)	55,3 MPA	ISO 527-2/50
Allongement en traction (23°C)	110 %	ISO 527-2/50
Résilience Charpy avec entaille (23°C)	70 kJ/m ²	ISO 179/1eA

Application wenoplast

Couvercle de filtre de piscine



Autres applications

Visière de casque

