

Code plaquette
0-13

Code matière : PMMA

Polyméthacrylate de méthyle

Principales caractéristiques

Transparence, coloration facile, dureté, rigidité, résistance au fluage.
Résistance au vieillissement lumière, reprise d'humidité lente.
Possibilité d'impression et de marquage.

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST
Densité	1,19 g/cm ³	ISO 1183
Module de traction (23°C)	3300 MPA	ISO 527-2/1
Contrainte de traction (rupture, 23°C)	77,0 MPA	ISO 527-2/5
Allongement en traction (rupture, 23°C)	5,5 %	ISO 527-2/5
Résilience Charpy sans entaille (23°C)	20 kJ/m ²	ISO 179/1eU
Température de déformation à chaud (1,8MPa, non-recuit)	98,0 °C	ISO 75-2/A

Application wenoplast
INNOVONS LE PLASTIQUE

Plaque de module d'ameublement



Autres applications

Dôme de protection caméra

