

Code plaquette
0-14

Code matière : **ABS/PC**

Acrylobutadiène styrène + Polycarbonate

Principales caractéristiques

Cette combinaison de matériaux présente une meilleure résistance aux chocs (À l'impact et à la fissuration) et à la chaleur.

Faible reprise d'humidité.

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST
Densité	1,09 g/cm ³	ISO 1183
Absorption d'eau (23 °C, 24h)	0,25 %	ISO 62
Allongement en traction (23°C)	70 %	ISO 527-2
Résilience Izod avec entaille (23°C, 3,20mm)	300 à 400 J/m	ISO 180/4A
Température de déformation à chaud (1,8MPa, non-recuit)	100°C	ISO 75-2/A

Application **wenoplast**
INNOVONS LE PLASTIQUE

Carter de sèche-serviette



Autres applications

Extérieur de casque

