

Code plaquette
0-21

Code matière : PP 20% craie

Polypropylène 20% carbonate de calcium

Principales caractéristiques

Résistance aux chocs et à la fatigue.

Meilleure résistance aux UV que le polypropylène simple.

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST
Densité	1,05 g/cm ³	ISO 1183
Absorption d'eau (24H, 23 °C)	0,02 %	ISO 62
Contrainte de traction (rupture)	26 MPA	ISO 527-2/5
Allongement en traction (rupture)	35 %	ISO 527-2/5
Résilience Izod avec entaille	32 J/m	ISO 180
Température de déformation à chaud (1,82 MPA)	60 MPA	ISO 75/Ae

Application wenoplast

Surmoulage de roulement



Autres applications

Chaise de jardin

