

Code plaquette
0-22

Code matière : PP 30% FV

Polypropylène 30% de fibre de verre

Principales caractéristiques

Ce polypropylène contient son taux de fibres de verre possible.

Les propriétés mécaniques et la résistance à l'abrasion sont ainsi meilleures que celles d'un PP simple.

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST
Densité	1,12 g/cm ³	ISO 1183
Allongement en traction (élastique, 23°C)	5 %	ISO 527
Température de déformation à chaud (1,82 MPA)	148 °C	ISO 75
Résilience Charpy sans entaille(23°C)	40 kJ/m ²	ISO 180/1eU

Application wenoplast

Cale



Autres applications

Boitier - étui

