

Code plaquette
0-26

Code matière : SBS

Thermoplastique vulcanisé
Styrène-butadiène

Principales caractéristiques

Tenue en température, et à la flamme
Tenue à la fatigue et à la vieillesse,
Tenue à l'ozone,
Facilement colorable.

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST
Densité	0,960 g/cm ³	ISO 1183
Contrainte de traction (100% de déformation)	4,70 MPA	ISO 37
Dureté shore A (15s)	86 MPA	ISO 868
Allongement en traction (rupture, 23°C)	570 %	ISO 37
Résistance au déchirement	35 kN/mm	ISO 34-1
Température de fragilité	-60°C	ISO 812

Application wenoplast
INNOVONS LE PLASTIQUE

Manchon d'amortissement

