

Code plaquette
0-28

Code matière : PP

Polypropylène

Principales caractéristiques

Meilleures propriétés mécaniques que le polyéthylène, non-fissuration sous charge,
Résistance à la chaleur,
Compatibilité au contact alimentaire, résistance chimique,

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST
Densité	0,905 g/cm ³	ISO 1183
Reprise d'humidité (saturation)	1,4%	ISO 62
Module de traction	1600 MPA	ISO 527-2
Contrainte de traction (élasticité)	35,0 MPA	ISO 527-2
Allongement en traction (élasticité)	9,0 %	ISO 527-2
Résilience Charpy avec entaille(23°C)	6,0 kJ/m ²	ISO 179
Température de déformation à chaud (1,8 MPA, non-recuit)	57,0 °C	ISO 75-2/A

Application **wenoplast**
INNOVONS LE PLASTIQUE

Embase poussette de marché



Autres application

Tabouret TAMTAM

